

Finox DH

Ontvetten- Ontsmetten.
Roestvrij staal en nickel alloy.

Finox DH verwijderdt vlekken en oppervlakkig vette onzuiverheden door onderdompeling, omloop, besproeiing en uitstrijking. Het corrosief karakter van Finox DH verzekert een gedeeltelijke zuivering van metaaloxiden door ontbinding en zorgt zo dat het beitsen minder lang duurt.

EIGENSCHAPPEN:

- Kleurloze en zure vloeistof.
- Dichtheid aan 20°C: 1.3 +/- 0.01.
- pH < 1.
- Niet ontvlambaar.

VERPAKKING:

Doos van 30 & 200 l
Beschermen tegen vorst.

VEILIGHEIDSAANBEVELING:

Corrosief product. Draag handschoenen, botten en veiligheidsbril bij gebruik.

Produktwater kan geneutraliseerd worden door mengeling met NEUTRIL C.

RAADPLEEG HET VEILIGHEIDSGEINFORMATIE BLAD.

GEBRUIKSAANWIJZING :

ONDERDOMPELING- OMLOOP- BESPROEIING

Finox DH wordt met 1/3 verdunt in water. Contact minimum 15mn bij kamertemperatuur.

UITSTRIJKING MET KWAST OF SPONS

Finox DH wordt met ¼ verdunt in water op kamertemperatuur. Mag puur gebruikt worden bij belangrijke verontreiniging.

Aanbrengen met vod of spons. De te behandelen oppervlakken insmeren.
Een kwartuur laten inwerken.

Spoelen met water.

Opmerking: de duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en omvang van het te verwijderen vuil. Na de behandeling, alle delen spoelen met water.

ONDERHOUD VAN DE BADEN :

Tijdens het gebruik van **Finox DH**, neemt deze oliën, vetten en stofresten op.

De Finox DH wordt onbruikbaar wanneer deze geen optimale staat van netheid meer verkrijgt.

De **Finox DH** baden kunnen door onze laboratorium geanalyseerd worden.

MATERIAAL:

De apparatuur die wordt gebruikt voor de opslag of toepassing; bijvoorbeeld vaten, pompen, leidingen..., mag uit roestvrij staal, polyethyleen of polypropyleen bestaan.