

# SPRAY INOX W50

TDS 026  
Revisie 02  
30/03/2020

Beitser,  
Austenitisch roestvast staal.

**SPRAY INOX W50** is een verspuitbare beitser voor austenitisch, austeno-ferritisch roestvrij staal en nikkel-chroomlegeringen (Inconel-Incoloy). Dankzij zijn ontvettingsvermogen is het over het algemeen niet essentieel om een voorafgaande ontvetting uit te voeren.

De **SPRAY INOX W50** is bijzonder geschikt voor de behandeling van ketelbouw of mechanisch gelaste assemblages, waarvan de afmeting het beitsen in een bad niet toelaat.

## FYSIEKE KENMERKEN

Vloeibaar, stroperig, zuur.  
Dichtheid bij 20 ° C: 1,20  
Dekking: 0,2-0,3 kg / m<sup>2</sup>.  
pH: minder dan 1  
Niet brandbaar

## VERPAKKING

20 en 30 kg verloren verpakking  
Vorstvrije opslag

## VEILIGHEIDSWETGEVING

Bijtend - giftig  
Waterdichte, antacidum kleding, handschoenen,  
laarzen, bril, masker.  
Afwijzing verboden.  
Neutraliseer het spoelwater vóór het lozen met  
NEUTRIL C.

VRAAG EN RAADPLEEG HET  
VEILIGHEIDSGEINFORMATIEBLAD

## GEBRUIK :

Voor gebruik homogeniseren.  
Spuit onder lage druk met een zuurbestendige  
pneumatische spuit (polyethyleen, polypropyleen,  
PVC).

Breng een dunne en uniforme laag aan op het te  
strippen oppervlak.

De verkleuring van de film, ongeveer 1 uur na  
aanbrengen (variabel met de temperatuur), geeft de  
minimale tijd aan die nodig is om een uniforme  
beitsing te verkrijgen.

Spoel na één tot twee uur met water, bij voorkeur  
met een drukstraal.

Vermijd contact met andere metalen: risico op  
afgifte van stikstofdioxide.

Werk niet in een gesloten ruimte.